


fonosphera[®] SF51

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ FISICHE	VALORI	PROPRIETÀ FISICHE	VALORI
Spessore sandwich	7mm (non pre-caricato)	Carico rottura massa	> 1,5 N/mm ²
Densità sandwich (SF51)	2,23 kg/m ²	Conduktività termica massa	0,021 W/M°K
Durezza massa	80 Shore A	Conduktività termica polietilene	0,038 W/M°K

Test comparativo isolamento acustico partizione in cartongesso con SF51



Indice potere fonoisolante partizione senza controparete

" R_w " 40 db

Indice potere fonoisolante partizione con controparete

" R_w " 44 db

Incremento " ΔR_w " +4 db